



BERKOLAN

BERKOLAN iplikhanelerde cer, fitil ,ring gibi baskı manşonu kullanılan makinalarda klima ,elyaf ve manşonun kendisinden kaynaklı elyaf sarmalarını azaltan bir kimyasaldır. .

-BERKOLAN her türlü elyaf için uygundur.

-BERKOLAN baskı manşonu ile çalışan her çeşit tekstil makinasında kullanılabilir.

-BERKOLAN tatbik edildiğinde, yüzeyde kalmaz, manşon yüzeyine nüfuz eder, dolayısıyla çatlamaz ve kavlamaz.

BERKOLAN'ın kullanımı:

1. Karışım oranı

Ağırlık olarak 8 birim BERKOLAN-1 ve 3 birim BERKOLAN-2,

Hacim olarak 4 birim BERKOLAN-1 ve 1 birim BERKOLAN-2.

2. Karışımın kullanma ömrü

BERKOLAN-1 ve BERKOLAN-2 karıştırıldıktan sonra yaklaşık 2 saat içerisinde kullanılmalıdır.

3. Kuruma süresi

Manşonlar Berkolan sürüldükten 48 saat sonra kullanılmalıdır.

4. Dikkat edilecek hususlar

a.) BERKOLAN-1 ve BERKOLAN-2 'yi karanlık, rutubetsiz ve serin yerlerde muhafaza ediniz.

b.) Çalışma ortamının iyi havalandırılmış olmasına dikkat ediniz.

c.) BERKOLAN ile çalışmadan sonra ellerinizi iyice yıkayınız, deri ve gözünüze değmemesine dikkat ediniz.

d.) BERKOLAN-2 suya, alkole, aseton ve benzeri mamullere karşı hassastır. Bu maddelerden uzak tutunuz

5. Uygulama

- Manşonlar berkolan sürülmeden önce aseton ile iyice temizlenmelidir.
- Manşonlar torna tezgahının veya rektifiye makinasının punları arasına alınarak yavaş devirde döndürülmeli ve Berkolan bir fırça veya keçe yardımı ile manşon yüzeyine sürülmelidir.
- Eğer manşonlar torna tezgahına veya rektifiye makinasının puntolarına bağlanamıyor ise bir parça keçe BERKOLAN karışımı ile ıslatılmalı ve manşon keçe üzerinde yuvarlanmalıdır
- Manşon üzerinde damlaların oluşmasına izin verilmemelidir.
- Manşonları 48 saat kurumaya bıraktıktan sonra makinaya takınız.